

## GUANTE PVC JUBA - 5657 PVC FLEX

PVC de tripla camada sobre suporte de algodão sem costuras, acabamento rugoso na palma da mão e no dorso com punho termoselado



**Distributed by:**



### NORMATIVO



### ESPECIALES



### CARACTERISTICAS

- Design ergonómico com revestimento arenoso.
- Manuseamento de materiais húmidos ou escorregadios.
- Forro sem costuras, mais confortável.
- Composição mole, boa flexibilidade em condições frias.
- Tratamento antibacteriano.
- Película vinílica antideslizante, inclusive em superfícies oleosas.
- Punho termoselado.

### LUVAS DE TRABALHO RECOMENDADAS PARA:

- Limpeza industrial.
- Indústria química.
- Uso agrícola.
- Manutenção industrial.
- Manuseio de álcoois.
- Derivados do petróleo.
- Serviços públicos.
- Pesca e agroindústria.
- Processos de lavagem de tanques e tratamentos químicos industriais.

## MAIS INFORMAÇÃO

Materiais	Cor	Grosso	Comprimento	Tamanhos	Embalagem
Pvc	Azul	1.65 mm	S - 65 cm M - 65 cm L - 65 cm XL - 65 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL	6 pares/pacote 60 pares/caixa

## NORMATIVAS



A norma EN388:2003 passa a ser denominada EN388:2016, ano da sua revisão. O motivo da modificação deve-se às discrepâncias dos resultados entre laboratórios no ensaio de corte por lâmina, COUP TEST. Os materiais com níveis elevados de corte produzem nas lâminas circulares um efeito de embotamento que desvirtua o resultado.



- A - Resistência à abrasão (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- B - Resistência ao corte por lâmina (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
- C - Resistência ao rasgo (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- D - Resistência à perfuração (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- E - Corte por objetos afiados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
- F - Teste de impacto cumpre/não cumpre (É opcional. Se cumprir, coloca-se P)

+A1:2018 - Muda o tecido de algodão empregue A B C D E F no ensaio de corte (segundo dígito).

EN388:2016 níveis de desempenho	1	2	3	4	5
6.1 resistência à abrasão (ciclos)	100	500	2000	8000	-
6.2 resistência ao corte por lâmina (índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 resistência ao rasgamento (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 resistência à perfuração (newtons)	20	60	100	150	-

Eniso13997:1999 níveis de desempenho	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: resistência ao corte (newtons)	2	5	10	15	22	30

**Distributed by:**



ENISO374-1:2016



EN ISO 374-1:2016



EN ISO 374-5:2016



A norma EN 374:2003 passa a ser denominada EN ISO 374:2016. A função desta norma é classificar as luvas de acordo com o seu comportamento à exposição de substâncias químicas.

Classificação das luvas segundo a EN ISO 374-1:2016

As luvas dividem-se em três tipos:

Dividem-se nas seguintes partes:

- EN ISO 374-1:2016 - Terminologia e requisitos exigidos para riscos químicos.
- EN 374-2:2014 - Determinação da resistência à penetração.
- EN 16523-1:2015 - Permeação por químicos líquidos em condições de contacto contínuo.
- EN ISO 374-4:2019 - Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.
- EN ISO 374-5:2016 - Terminologia e requisitos exigidos para riscos de micro-organismos.

#### EN ISO 374-1:2016

**TIPO A**



**UVWXYZ**

**TIPO A**

Tempo de passagem ≥ 30 min para pelo menos 6 produtos.

#### EN ISO 374-1:2016

**TIPO B**



**XYZ**

**TIPO B**

Tempo de passagem ≥ 30 min para pelo menos 3 produtos.

#### EN ISO 374-1:2016

**TIPO C**



**TIPO C**

Tempo de passagem ≥ 10 min para pelo menos 1 produto.

Letra	Produto químico	Nº cas	Classe
A	Metanol	67-56-1	Álcool primário
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	Composto de nitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	Hidrocarboneto clorado
E	Sulfureto de carbono	75-15-0	Composto orgânico contendo enxofre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarboneto aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Aminas
H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Composto heterocíclico e éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	Ésteres
J	N-heptano	142-85-5	Hidrocarboneto saturado
K	Hidróxido de sódio a 40%	1310-73-2	Base inorgânica
L	Ácido sulfúrico a 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgânico, oxidante
M	Ácido nítrico a 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgânico, oxidante
N	Ácido acético a 99%	64-19-7	Ácido orgânico
O	Amoníaco a 25%	1332-21-6	Base orgânica
P	Peróxido de hidrogénio a 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido fluorídrico a 40%	7664-39-3	Ácido inorgânico mineral
T	Formaldeído a 37%	50-00-0	Aldeído

#### Níveis de resistência à permeabilidade

Tempo médio de penetração	Níveis de prestação	Tempo médio de penetração	Níveis de prestação
> 10	Classe 1	> 120	Classe 4
> 30	Classe 2	> 240	Classe 5
> 60	Classe 3	> 480	Classe 6

**Distributed by:**



E o avanço dos produtos químicos através do material, costuras da luva a nível não molecular. Ensaio de fuga de ar: a luva é insuflada com ar e mergulhada em água. A ocorrência de bolhas de ar é controlada num intervalo de 30 s. Ensaio de fuga de água: enche a luva com água e controla-se o aparecimento de gotas de água. Se estes ensaios forem positivos, será colocado o pictograma.

**Clasificación de los guantes según la EN 374-4:2019**

Detrimeto de alguma das propriedades da luva devido ao contacto com um produto químico. Por exemplo: descoloração, endurecimento, amolecimento, etc. Ensaio de permeação EN 16523-1. É o avanço dos produtos químicos a nível molecular. A resistência do material de uma luva à permeação por um produto químico é determinada medindo o tempo de passagem do mesmo através do material.

**Modificación de la norma EN ISO 374-5:2016**

Quando a luva superar o ensaio descrito para proteção contra vírus, sob o pictograma aparecerá escrita a palavra "vírus". Se não aparecesse nada, a proteção só seria assegurada contra bactérias.

**Distributed by:**

